



Lacq Vlonder- & Terrasolie

Lacq Vlonder- & Terrasolie beschermt uw (hard)houten vlonderdelen tegen verwatering maakt deze waterafstotend en verrijkt de houtkleur. Vlonder- & Terrasolie is samengesteld uit hoogwaardige plantaardige oliën en wassen en is daardoor maximaal impregnerend. Dit voorkomt de aangroei van algen en schimmels. Lacq Vlonder- & Terrasolie is zeer eenvoudig in gebruik en u bent klaar in slechts 1 laag.

Toepasbaar op (hard) houten:

- Vlonderdelen
- Terrassen
- Schuttingen

Verwerking:

1. Laat de Vlonder- & Terrasolie op kamertemperatuur komen. Verwerken tussen de 9°C en 25 °C.
2. Alle bestaande verf enbeits lagen eerst verwijderen.
3. Vergrijsd hout eerst ontgrijzen met Lacq Turbogel.
4. Het hout altijd reinigen en ontvetten vóór behandeling met Vlonder- & Terrasolie. Gebruik hiervoor Fluxaf Pro-Clean of Fluxaf Power-Clean.
5. Goed oproeren vanaf de bodem.
6. Gebruik een platte kwast of roller geschikt voor oplosmiddel houdende verf.
7. Breng de olie voor een goede afwerking aan in de lengterichting van het hout. Werk in zones of plank voor plank.
8. Laat de olie 10-15 minuten intrekken.
9. Om laagdikte opbouw te voorkomen, de overtuigende olie uitboenen met een niet pluizende doek tot het houten oppervlak handdroog aanvoelt.
10. Wanneer er na droging nog 'schrale' plekken zijn, de behandeling herhalen.
11. Voorkom laagdikte opbouw: Wanneer u de overtuigende olie niet uit boent, kunnen er glimmende en/of plakkerige plekken ontstaan op het hout.

Let op! Duur van de houtbescherming is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement:

Circa 10 – 15 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog: ca. 1 uur.
Overschilderbaar na: ca. 8 uur.

Let op! Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laag en de omgevingstemperatuur. Optimale omstandigheden zijn 20°C.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met terpentine.

Let op! Er bestaat broei- en brandgevaar bij het gebruikte textiel. Altijd overgieteren met water en uitgebreid laten drogen.

Na gebruik:

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 2,5L & 20L.

Verkrijgbare kleuren:

Natural & Bankirai

Let op! De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd eerst een proefstuk op te zetten, zodat u het resultaat kunt beoordelen.

Houdbaarheid:

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard bij een temperatuur tussen de 3°C. en 25°C zijn de producteigenschappen circa 2 jaar gegarandeerd. Halfvolle blikken overgieten in een kleiner blik helpt vel vorming en indroging voorkomen.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



Lacq Decking Oil

Lacq Decking Oil protects your (hard) wooden decking parts against weathering, makes it water-repellent and enriches the wood color. Lacq Decking Oil is composed of high-quality vegetable oils and waxes and is therefore maximally impregnating. This prevents the growth of algae and fungi. Lacq Decking Oil is very easy to use and you are done in just 1 layer.

Applicable on (hard) wood:

- Deck
- Terraces
- Fences

Processing:

1. Allow the decking oil to reach room temperature. Process between 9 °C and 25 °C.
2. Remove all existing paint and stain layers first.
3. First graying grayed wood with Lacq Turbogel.
4. Always clean and degrease the wood before treatment with decking oil. Use for this purpose Fluxaf Pro-Clean or Fluxaf Power-Clean.
5. Stir well from the bottom.
6. Use a flat brush or roller suitable for solvent-based paint.
7. Apply the oil lengthwise to the wood for a good finish. Work in zones or shelf by shelf.
8. Let the oil soak in for 10-15 minutes.
9. To prevent layer thickness build-up, scrub the excess oil with a lint-free one cloth until the wood surface feels dry to the touch.
10. If there are still "chapped" spots after drying, repeat the treatment.
11. Avoid layer thickness build-up: If you do not boil off the excess oil, there can be shiny and/or sticky spots appear on the wood.

Pay attention! Duration of wood protection depends on the quality of the wood, proper pre-treatment, painting, maintenance and intensity of load.

Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.

Coverage:

About 10-15 m² per liter.

Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the wood, the thickness of the layer, the tools used and the conditions of application.

Drying time:

Dust dry: approx. 1 hour.

Recoatable after: approx. 8 hours.

Pay attention! Drying times depend on the applied layer and the ambient temperature. Optimal conditions are 20 °C.

Cleaning:

Clean tools with turpentine and seal airtight and turn around to fill the rim for a good seal.

Pay attention! There is a risk of scalding and fire with the textiles used. Always pour over with water and allow to dry thoroughly.

Available quantities:

1L, 2,5L & 20L.

Available colors:

Natural & Bankirai.

The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations.

Pay attention! The type of wood and the number of layers applied can influence the color result. We therefore recommend that you always set up a test piece first, so that you can get the result judge.

Shelf life:

2 years in original unopened packaging, frost-free, in a dry place (temperature between 5 °C and 35 ° C). Avoid freezing during transport and storage.

Safety information:

For detailed safety information, please consult the MSDS.
MSDS is available on www.lacq.eu.



Lacq Huile Deck & Terrasse

L'huile pour terrasses et planchers de Lacq a été spécialement développée pour protéger chaque année votre terrasse et votre plancher en bois (dur) des intempéries. Cela permet de prolonger la durée de vie du bois est prolongée.

Applicable sur bois (dur):

- Pièces VI
- Terrasses
- Clôtures

Traitement:

1. Laisser l'huile pour terrasse et terrasse atteindre la température ambiante. Processus entre 9 °C et 25 °C.
2. Retirez d'abord toutes les couches de peinture et de teinture existantes.
3. Premier bois grisé grisonnant avec Lacq Turbogel.
4. Toujours nettoyer et dégraisser le bois avant le traitement avec de l'huile pour terrasse et terrasse. Utilisez Fluxaf Pro-Clean ou Fluxaf Power-Clean pour cela.
5. Remuez bien par le bas.
6. Utilisez un pinceau plat ou un rouleau adapté à la peinture à base de solvant.
7. Appliquez l'huile sur le bois dans le sens de la longueur pour une bonne finition. Travaillez par zones ou planche par planche.
8. Laissez l'huile pénétrer pendant 10 à 15 minutes.
9. Pour éviter l'accumulation d'épaisseur de couche, frottez l'excès d'huile avec un chiffon non pelucheux jusqu'à ce que la surface en bois soit sèche au toucher.
10. S'il y a encore des taches «gercées» après le séchage, répétez le traitement.
11. Évitez l'accumulation d'épaisseur de couche: Si vous ne faites pas bouillir l'excès d'huile, des taches brillantes et / ou collantes peuvent se former sur le bois.

Faites attention! La durée de la protection du bois dépend de la qualité du bois, du prétraitement correct, de l'exécution de la peinture, de l'entretien et de l'intensité de la charge.

Faites attention! Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.

Rendement:

Environ 10-15 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec à la poussière: environ 1 heure.
Recouvrable après: environ 8 heures.

Faites attention! Les temps de séchage dépendent de la couche appliquée et de la température ambiante. Les conditions optimales sont 20 °C.

Nettoyer:

Nettoyer vos outils à la térébenthine. Après utilisation, sceller hermétiquement et faire demi-tour pour remplir la jante pour une bonne étanchéité.

Faites attention! Il existe un risque de brûlure et d'incendie avec les textiles utilisés. Versez toujours avec de l'eau et laissez sécher complètement.

Quantités disponibles:

0,25L, 0,5L, 1L, 2,5L, 5L, 20L.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Couleurs disponibles:

Naturel et Bankirai

Faites attention! Le type de bois et le nombre de couches appliquées peuvent influencer le résultat de la couleur. Nous vous recommandons donc de toujours configurer d'abord un échantillon afin de pouvoir évaluer le résultat.

Durée de Conservation:

Dans un emballage hermétiquement fermé non ouvert, conservé au sec à une température comprise entre 3 ° C. et 25 ° C, les propriétés du produit sont garanties environ 2 ans. Verser des boîtes à moitié pleines dans une boîte plus petite aide à prévenir la formation et le dessèchement de la peau.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.