



Lacq Hardhoutolie

Lacq Hardhoutolie is een authentiek recept gebaseerd op diverse plantaardige oliën voor het jaarlijks beschermen en onderhouden van uw houten onderdelen. Deze hardhoutolie heeft een zeer hoog rendement vaste stof gehalte (98%), hierdoor wordt bij de eerste laag een zeer hoog rendement behaald. Beschermt onder andere teakhout en bankirai voor langere tijd tegen vervuiling of vergrijzing. Lacq Hardhoutolie laat zich zeer eenvoudig verwerken.

Toepasbaar op:

- Tuinhout
- Tuinmeubelen
- Vlonderdelen

Verwerking:

1. Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Verwijder ook eerst eventuele alg- en mos aangroei en eventuele verweerde (vergrijsde) plekken in het hout. Gebruik voor het ontgrijzen van het hardhout een goed ontgrijzingsmiddel. Wij adviseren om de Lacq Turbogel hiervoor te gebruiken.
2. Aanbrengen met een platte kwast, roller of niet pluizende doek. Twintig minuten laten intrekken en de overtollige olie verwijderen met een niet pluizende doek. Op sterk zuigende ondergronden kan een tweede laag nat-in-nat worden aangebracht.
3. Let op: het opbouwen van laagdikte op de ondergrond moet worden voorkomen.
4. Wanneer u na volledige droging nog 'schrale' plekken in het hout ziet doordat dit niet volledig verzadigd is, de behandeling herhalen.
5. Niet verwerken beneden 5°C en boven een relatieve vochtigheid van 85°C.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen. Hardhoutolie is alleen om te impregneren, er kan dus geen laagdikte op gebouwd worden.

Rendement:

Circa 6 – 9 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 6 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 16 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	5 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 °C.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met terpentijn.

Let op! Er bestaat broei- en brandgevaar bij het gebruikte textiel. Altijd overgieten met water en uitgebreid laten drogen.

Technische kenmerken:

Vochtregulerende werking:	Ja
Bescherming in jaren:	5 jaar
Substantie:	Vloeistof

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 2,5L, 5L & 20L.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.